

## METHOD FOR RECOVERING PLATINUM GROUP ELEMENT FROM METAL-SUBSTRATE CATALYST

Patent Number: JP2000248322  
Publication date: 2000-09-12  
Inventor(s): YAMADA KOJI; OGINO MASAHIKO; KOYAMA HIROSHI  
Applicant(s): DOWA MINING CO LTD;; TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK;; KOSAKA SEIREN KK;; NIPPON PGM:KK  
Requested Patent: JP2000248322  
Application Number: JP19990049789 19990226  
Priority Number (s):  
IPC Classification: C22B11/00; B01J38/00; C01G55/00  
EC Classification:  
Equivalents:

---

### Abstract

---

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To recover platinum group elements in a high yield from a metal- substrate catalyst for exhaust gas cleaning with a substrate composed of Fe-Cr alloy by dry treatment.  
**SOLUTION:** Platinum group elements are recovered from a metal-substrate catalyst in which platinum group elements are supported by a catalyst-supporting layer formed on the surface of a metal substrate. In this method, the metal- substrate catalyst is subjected to oxidizing treatment together with metal copper within a furnace. By this method, the metal-substrate catalyst can be separated into a molten oxide layer containing the oxides of the metallic components of the substrate and a molten metal copper layer containing the platinum group elements.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-248322  
(P2000-248322A)

(43) 公開日 平成12年9月12日 (2000.9.12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
C 2 2 B 11/00		C 2 2 B 11/04	4 G 0 4 8
B 0 1 J 38/00		B 0 1 J 38/00	4 K 0 0 1
C 0 1 G 55/00		C 0 1 G 55/00	

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-49789

(22) 出願日 平成11年2月26日 (1999.2.26)

(71) 出願人 000224798

同和鉱業株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

(71) 出願人 000217228

田中貴金属工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

(71) 出願人 591095915

小坂製錬株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

(74) 代理人 100076130

弁理士 和田 憲治 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メタル基体触媒からの白金族元素の回収法

(57) 【要約】

【課題】 Fe-Cr合金を基体とした排ガス浄化用メタル基体触媒から白金族元素を乾式処理で高収率で回収する。

【解決手段】 金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法において、該メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で酸化処理することにより、該基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯層とに分離することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。



BEST AVAILABLE COPY

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法において、該メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で酸化処理することにより、該基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯層とに分離することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項2】 酸化処理は酸素ガスまたは酸素含有ガスの導入により行う請求項1に記載のメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項3】 酸化処理は1150～1600℃の温度に維持しながら行う請求項1または2に記載のメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項4】 金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法において、該メタル基体触媒を、金属銅および酸化銅主体の銅酸化物と共に炉内で酸化処理することにより、該基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯層とに分離することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項5】 銅酸化物は、有価金属分を含有する請求項4に記載のメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項6】 金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法において、該メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で酸化処理することにより、該基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯層とに分離すること、そして、該分離された酸化物溶融層を炉内で熔融還元して金属銅主体のメタル分とスラグ分を生成させ、該スラグ分を分離して得たメタル分を次回以降の酸化処理用金属銅の全部または一部に使用することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

【請求項7】 酸化物溶融層の熔融還元は電気炉で炭素質還元剤を用いて実施する請求項6に記載のメタル基体触媒からの白金族元素の回収法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】排ガス浄化用の触媒機器として、コージライト、アルミナ等のセラミック系担持体を使用したセラミック基体のものから、耐熱性と圧力損失が少ないという利点を生かした、金属基体の表面に触媒担持層を設けたメタル基体のものが開発され、これが実用に供

されるようになってきた。

【0003】その代表的なものは、Fe-Cr-Al系鉄合金箔の表面に触媒担持用のアルミナ層を形成し、このアルミナ層に白金族元素を含浸担持させたものであり、形状としては通常はハニカム構造の筒体に成形されている。すなわち、波板状にした該箔を巻取ることにより、ハニカム状の細通路が筒の長手方向に多数形成された筒体として製作され、この筒体を容器内に装填して排ガス浄化用コンバータが構成される。

【0004】この排ガス浄化用コンバータは使命を終えると廃棄処分されるのが通常であるが、触媒成分である白金族元素はその資源面からも回収されることが望ましい。含有している代表的な白金族元素にはPt（白金）、Pd（パラジウム）、Rh（ロジウム）等がある。その回収技術としては、メタル基体のものからの回収法として、特開平1-111452号公報に記載のように、アルカリ溶液でメタル基体からアルミナ層を分離させたあと、強酸でアルミナ層中の貴金属を溶解させる方法や、特開平8-34619号公報のように、強酸中で触媒層を溶解して溶解液と未溶解残渣から貴金属を分離する方法が知れている。これらはいわゆる湿式法である。別法として、特開平6-205993号公報のように、該ハニカム状の筒体を機械的に粉碎し、粉碎物を分級選別、磁力選別、比重選別などで白金族元素が担持された部分を他から選別し、その部分についてさらに回収処理を行う方法もある。

【0005】また、本願と同一出願人らに係る特開平4-317423号公報には、セラミック基体の廃触媒からの白金族元素の回収法として、該セラミック基体の廃触媒と銅（さらには酸化銅）をフラックスと還元剤と共に還元溶融して白金族元素を吸収した金属銅を酸化物から分離し、次にこの金属銅を酸化して酸化銅と金属銅に分離することにより白金族元素を濃縮する方法が記載されている。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】メタル基体の廃触媒から酸やアルカリを用いて湿式法で白金族元素を回収する方法では、白金族元素の溶解に時間がかかる割には回収率が一般に低く（例えばRhで80%程度）、また酸やアルカリを多量に使用するのでその排水処理設備が必要となり、コストも高いものとなる。また破碎して物理的分別を行う方法では大型の粉碎機械や選別機械を要し且つ物理的分別では十分な歩留りを得るには限界がある。

【0007】これに対し、特開平4-317423号公報の銅を用いた還元溶融法は前記の方法にない利点があるが、この公報に記載された方法はセラミック基体の廃触媒を対象としたものであり、基体セラミックをガラス状の熔融酸化物としてメタル分から分離する乾式処理を行うものである。しかし、この方法でメタル基体の廃触

媒を融解処理しようとする、電気炉内は還元雰囲気であるから基体の金属成分は溶融酸化物層には移行せず銅との合金を形成してしまう恐れがあり、このため、該方法はメタル基体の腐触媒の処理には適さない。

【0008】したがって、本発明はメタル基体の腐触媒から経済的かつ高収率で白金族元素を回収する方法を確立することを課題としたものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、金属基体の表面に形成された触媒担持層に白金族元素を担持させてなるメタル基体触媒から白金族元素を回収する方法において、該メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で酸化処理することにより、該基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯層とに分離することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法を提供する。そのさい、該メタル基体触媒を、金属銅および酸化銅主体の銅酸化物と共に炉内で酸化処理することもできる。この場合には、銅酸化物中に

同伴する有価金属分も併せて回収することができる。【0010】また、本発明は、前記の酸化処理して得られた酸化物溶融層を別の炉内で溶融還元して金属銅主体のメタル分と、該基体金属成分の酸化物を含むスラグ分を生成させ、該スラグ分を分離して得たメタル分を次回以降の酸化処理用金属銅の全部または一部に使用することを特徴とするメタル基体触媒からの白金族元素の回収法を提供する。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明は、メタル基体触媒を対象としてその中に含有されている白金族元素を乾式法で回収するものである。メタル基体触媒は、基体メタルとしてFe-Cr-Al合金等が普通に使用されており、この合金箔の表面に緻密で高融点の酸化アルミ-酸化クロムの酸化物層からなる触媒担持層が形成され、これに白金族元素が担持されている。したがって、基体は鉄をベースとするメタルの状態であり、その外層に酸化物被膜を有するという二重構造を有している。

【0012】このようなメタル基体触媒を融解処理しようとする場合には、表面の酸化被膜を融解するためにメタルの融解温度よりもかなり高温に加熱する必要がある。また還元雰囲気下で融解する場合には、内部のメタルは他のメタル分と合金を形成して白金族元素の分離が困難となる。この点で、例えば特開平4-317423号公報に提案されたセラミック基体触媒から白金族元素を乾式法で回収する方法とは別の課題を有する。

【0013】本発明者らは、メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で酸化処理すると、まず金属銅の酸化で生成した溶融酸化銅がメタル基体表面の酸化物被膜を浸食溶融し、その後露出した内部のメタル分も酸化物となって酸化物溶融層に移行し、このため、FeやCrが殆んど残存しない金属銅からなるメタル溶湯層が得られ且つ

のメタル溶湯層に白金族元素が濃縮されてくることを知見した。

【0014】このメタル基体触媒と金属銅との溶融酸化処理を行うには、金属銅とメタル基体触媒を装入した炉内に酸化剤として酸素ガスまたは酸素含有ガスを導入して行うのが最も効率が良い。この場合、溶融した金属銅が存在する状態でメタル基体触媒を投入し、酸素を吹付けて酸化処理するのが実作業上有利である。この酸化処理は材料温度が1150~1600℃の温度範囲に維持されるように行うのがよい。また、この金属銅とメタル基体触媒の溶融酸化処理において、酸化銅を主体とする銅酸化物を炉内に装入することもでき、この場合、別の工程で発生した有価金属分を含有する銅酸化物を装入すると、この銅酸化物中の有価金属分も併せて回収することができる。

【0015】図面を参照しながら、以下に本発明の好ましい態様を説明する。図1は、ランスを備えた回転炉を使用して前記の酸化処理を実施する例を図解的に示したものである。酸化炉1に溶銅を装入し、次いでメタル基体触媒を投入する。両者の装入比は、メタル基体触媒の装入重量が金属銅の1/5以下、好ましくは1/20以下となるようにするのが好ましい。

【0016】メタル基体触媒は、いわゆるハニカム構造体のまま、または破碎したり切断して炉内に投入すればよい。もっとも、触媒機能を有しない付属部品が連結している場合には、それらを外した方が効率的である。また、最も普通には溶銅を装入してからメタル基体触媒は投入するのがよいが、支障がない限り、その逆でも、または両者を同時に装入しても構わない。加熱手段をもつ酸化炉を用いれば、金属銅を炉内で溶融し、その炉内で酸化処理してもよい。

【0017】酸化処理は、酸素ガスまたは酸素含有ガス（以下酸素ガスと言う）をランス2から溶銅に吹付ける方法が簡便である。溶銅に酸素ガスを吹付けると酸化銅が生成するが、この反応は急激な発熱反応であるから、常温のメタル基体触媒を投入した場合でも、これを炉内温度にまで昇温するための十分な熱の供給が可能である。この酸化雰囲気下において、生成した酸化銅の融液はメタル基体表面の触媒担持層（アルミナ層）と反応してこれを融解し、酸化銅とアルミナの融液が形成し、当初はこの融液中に白金族元素も同伴すると考えられる。さらに反応が進むと、メタル基体中のFeやCrも酸化され、これらメタルの酸化物をも含有した溶融酸化物層が形成される。

【0018】この溶融酸化物層は溶銅とは比重差を有するので溶銅の上に層状に存在するようになるが、メタル基体触媒の全てが融解し且つ溶銅が残存する状態では、金属銅のメタル溶湯とその上の溶融酸化物層との二層構造が炉内に形成される。そして、この二層構造が形成される間に更には形成された後に、溶融酸化物層内に当初

同伴した白金族元素はメタル溶湯中に移行し、メタル溶湯は白金族元素を含有した金属銅から実質的に構成され、この中にはメタル基体の構成成分であるFe、Cr、Al等は殆んど同伴することはない。たとえFeやCrがメタルとして溶解しても、かような酸化雰囲気下では直ちに酸化されるものと考えられる。この二層構造が形成されたあと、炉内から両者を分離して取り出せば、図1に示すように、白金族元素を含む金属銅からなるメタル溶湯と、酸化銅、酸化アルミ、酸化クロム、酸化鉄等を含む溶融酸化物が得られる。

【0019】この酸化処理の操業は、酸化されない金属銅が残存するように終了することが必要である。そうしないと白金族元素の回収が困難になる。そして、メタル基体触媒の融解とその成分や反応物の拡散混合を良好に行わせるに、十分な金属銅の存在下で且つ1150～1600℃の温度が維持されるように酸素含有ガスの吹錬を行うことが必要である。

【0020】具体的には、金属銅の量が重量比でメタル基体触媒の5倍以上であることが望ましく、この量比において、十分な反応熱を確保し且つメタル基体触媒成分の抽出をほぼ完全に行える量の酸化銅を生成させることが出来ると同時に白金族元素を溶存させるに十分な金属銅を残存させることができる。また、この量比において酸化銅の反応熱でメタル基体触媒を完全に融解させることができる。

【0021】酸化処理を行う温度（炉内装入物の温度）については、1150℃より低いとメタル基体触媒の融解が十分に行えないばかりか、基体メタル中のFeやCrを酸化物として溶融酸化物層に取り込むことが困難となる。しかし、1600℃より高温にすると、炉内耐火物の損傷を招くようになるので好ましくない。この意味で、ランスからの酸素吹錬はハードブローではなく、ソフトブローで溶銅を酸化して1150℃～1600℃に維持されるようにするのがよい。

【0022】このようにして、メタル基体触媒を金属銅と共に炉内で高温で酸化処理すると、基体の金属成分の酸化物を含む酸化物溶融層と、白金族元素を含む金属銅溶湯（メタル溶湯）層を得ることができ、このメタル溶湯を酸化物溶融層から分離することにより、白金族元素が濃縮した金属銅を回収することができる。この分離は、酸化炉1として図示のように回転炉を使用する場合には、傾動して上層の溶融酸化物層を取鍋に排滓し、次いで、メタル溶湯を別の容器に出湯すればよい。なお、このようにしてメタル基体触媒を金属銅と共に炉内で高温で酸化処理するさいに、別の工程（または別バッチの酸化処理）で発生した有価金属分（例えば白金族元素）を含有する酸化銅主体の銅酸化物も併せて炉内に装入すると、この銅酸化物中の有価金属分（白金族元素）もメタル溶湯中に移行し、これらも併せて回収できる。

【0023】得られた溶湯はこれを鑄造して鑄塊とし、

白金族元素採取用の粗原料に供することができる。他方、溶融酸化物層は多量の酸化銅を含むうえ、さらに白金族元素も多少は混在するので、そのまま廃棄処分するのは望ましくない。本発明者らは、この溶融酸化物を溶融還元すると、FeやCrの酸化物はそれほど還元されないで酸化銅だけを優先的に還元でき、且つ該溶融酸化物中に混在した白金族元素も還元された金属銅中に入ってくることを知見した。

【0024】この溶融還元は電気炉を用いて行うことができる。すなわち、図1に示すように、酸化炉1から排滓された溶融酸化物を溶融状態のまま、或いはいったん冷却して固形物としてストックしたものを集積して、電気炉3に装入し、フラックスと炭素質還元剤を加えて溶融還元する。フラックスとしては、珪石、石灰、石灰石、螢石などを必要に応じて使用し、炭素質還元剤としてはコークスを使用するのがよい。

【0025】この電気炉3における溶融還元により、該酸化物中の酸化銅は金属銅に還元されて炉の底部に溶銅として溜まり、該酸化物中に混在した白金族元素はこの溶銅溜り中に同伴するようになる。該酸化物中の酸化銅が殆んど還元される迄、この還元処理を行っても、該酸化物中に混在した酸化鉄や酸化クロムは殆んど還元されないでスラグ中に残存する。

【0026】したがって、この電気炉3での溶融還元によって、殆んどの酸化銅を金属銅として回収することができ、これを先の酸化炉1での金属銅の原料として再利用することができる。この場合、電気炉3で得られた溶湯をそのまま酸化炉1に装填すれば大幅な熱経済になる。他方、電気炉3から排滓されたスラグは、もはや白金族元素を含有せず、また他の有用成分は殆んど含有しないので経済価値は低いものとなり、廃棄処分に回すこともできる。

【0027】一方、酸化炉1で得られたメタル溶湯の鑄造品から白金族元素をさらに濃縮する方法として、再び溶融酸化処理を採用するのが好都合である。この場合、同じ酸化炉1を使用することもできるが、別に設置した酸化炉を使用してもよい。これにより、炉内では白金族元素を殆んど含まない酸化銅と、白金族元素が濃縮された金属銅が溶融状態で相分離した状態で得られるので、これを出湯分離することにより、白金族元素が濃縮された金属銅を得ることができる。また、酸化銅は前記の電気炉3への装入原料に使用することにより、金属銅に還元することができる。

【0028】なお、酸化炉1で得られたメタル溶湯を鑄造することなく、溶湯のまま別の酸化炉に装入し、ここで、酸素ガスで酸化処理して、酸化銅（スラグ）と白金族元素が濃縮されたメタル溶湯とすることもできる。前述のように、鑄造品にした場合には溶解処理を必要とするが、その溶解炉で酸化処理を行うことも可能である。

この場合、酸化剤としては酸素ガスの他に、他の酸化

剤、例えば硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、酸化第二銅などを適宜用いることもできる。また、このような固形の酸化剤は、溶解炉での使用に限られず、前述の酸化炉1での酸化処理でも使用することができる。

【0029】このように二次処理およびその後の処理も乾式法を採用して金属銅中に白金族元素を濃縮させることができる点で、操業的にも設備的にも本発明法は非常に効率がよく、しかもメタル基体触媒からの白金族元素の回収率も100%近い良好な成績を得ることができる。

【0030】

【実施例】〔実施例1〕図1に示したようにランスを備えた酸化炉1に1350℃の溶銅1000Kgを装入し、メタル基体触媒50Kgを投入した。炉に投入したメタル基体触媒は通常の自動車排ガス浄化用コンバータから取り外された使用済ハニカム構造体であり、Fe-Cr合金箔（金属基体）の表面に形成されたアルミナ層（触媒担持層）に白金族元素が担持されたものである。＊

＊メタル基体触媒中の白金族元素の含有量は、白金（Pt）を平均約800ppm、パラジウム（Pd）を平均約100ppm、ロジウム（Rh）を平均約300ppm含有している。

【0031】溶銅にメタル基体触媒投入後、ランスから酸素富化ガスを装入物表面上に吹付け、装入物温度を1300～1350℃に維持し、メタル基体触媒が完全に溶解し且つ金属銅が2割程度にまで減少した時点で吹錬を終了した。吹錬中は酸化銅の生成により良好な流動状態が生じていたが、吹錬終了後は下方にメタル分が上方に酸化物層が二相に分離した。炉を傾斜させて上層の溶融酸化物層を取鍋に排出し、炉内にメタル分だけを残した。これにより、溶融酸化物970Kgと、メタル溶湯201Kgを得た。両者からサンプリングし、白金族元素の含有量を調べたところ表1のものであった。表1は装入物と処理物の材料収支も併せて示した。

【0032】

【表1】

		重量 Kg	Cu		Pt		Pd		Rh	
			含有量 %	重量 Kg	含有量 ppm	重量 g	含有量 ppm	重量 g	含有量 ppm	重量 g
装入物	金属銅	1002	100	1002	0	0	0	0	0	0
	メタル基触媒	50	0	0	800	40.0	100	5.0	300	15.0
処理物	メタル溶湯	201	99.9	200.8	194	39.0	25	5.0	75	15.1
	溶融酸化物	970	82.5	800.2	1	1.0	<1	0	<1	0
白金族元素回収率（%）			—		97.5		100.0		100.0	

【0033】表1の結果に見られるように、メタル基体触媒に含有されていた白金族元素はメタル溶湯中にPtは97.5%が移行し、PdとRhは100%移行したことがわかる。また、メタル溶湯の銅品位が99.9%であることから、このメタル溶湯中にはメタル基体触媒の基体金属のFeとCr、さらにはアルミナは全く移行しなかったことが明らかである。すなわち、メタル基体触媒のFeとCrは全て溶融酸化物中に酸化物として移行し、メタル溶湯とから分離されている。したがって、メタル基体触媒から白金族元素が非常に高収率で且つFeやCrで汚染されない金属銅中に濃縮されたことがわかる。

【0034】〔実施例2〕実施例1で得られた溶融酸化物を、図1に示すように、電気炉3で溶融還元した。フラックスとしては珪石と石灰を使用し、還元剤としてコークスを使用して温度1400℃で該溶融酸化物を還元処理した。得られた還元銅をスラグと分離し、溶銅のまま酸化炉1に装入し、さらにメタル基体触媒を装入して、実施例1と同様に酸化処理した。得られたメタル溶湯と溶融酸化物をサンプリングし、その物質移動と収支を実施例1と同様に調べ、その結果を表2に示した。

【0035】

【表2】

	重量 Kg	Cu		Pt		Pd		Rh	
		含有量 %	重量 Kg	含有量 ppm	重量 g	含有量 ppm	重量 g	含有量 ppm	重量 g
装 入 物	電気炉還元銅	790	99	782	1	0.8	0	0	0
	メタル基触媒	50	0	0	800	40.0	100	5.0	300
	合計	840		782		40.8		5.0	15.0
処 理 物	メタル溶湯	195	99.9	195	205	40.0	26	5.0	77
	溶融酸化物	718	81.5	585	1	1.0	<1	0	<1
	合計			780		41.0		5.0	15.0

【0036】表2の結果から、酸化炉で生じた溶融酸化物中に移行した酸化銅の再利用により、白金族元素が効率よくメタル溶湯中に移行したことがわかる。また、該溶融酸化物中に微量に同伴した白金族元素もメタル溶湯中に回収できるので、白金族元素の回収率はさらに向上することがわかる。また、電気炉で得られた還元銅の銅品位が99%であることから、酸化炉の溶融酸化物中に移行したメタル基触媒中のFeやCrは電気炉でも還元されることなく電気炉スラグに濃縮されたことがわかる。したがって、メタル基触媒中のFeやCr（さらにはアルミナ）は、循環系内の白金族元素の挙動とは別の系統となり、メタル溶湯中に混入することが回避できるので、白金族元素は高い収率で且つ高品位の金属銅中に濃縮されることがわかる。

\*

## \*【0037】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、メタル基触媒から白金族元素が乾式処理で高い収率で操業性よく回収できる。とくに、本発明法はメタル基触媒中のCrやFeさらにはアルミナ成分を乾式で分離できる点で操業性がよく、経済的有利にメタル基触媒から白金族元素を回収することができる。


【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明を実施する工程例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 酸化炉
- 2 ランス
- 3 電気炉

【図1】



## フロントページの続き

(71)出願人 599027242  
株式会社日本ビージーエム  
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号  
(72)発明者 山田 耕司  
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 同  
和鉱業株式会社内

(72)発明者 荻野 正彦  
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 株  
式会社日本ビージーエム内  
(72)発明者 小山 寛  
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 株  
式会社日本ビージーエム内  
Fターム(参考) 4G048 AA01 AB08 AE02 AE05  
4K001 AA41 BA22 DA02 GA13 HA01  
KA02 KA06 KA10